INDUPOR® ARGENTINA
Making a Future

INDUPOR SUPLECAL®

MEJORADOR DE MEZCLAS CEMENTÍCIAS / REEMPLAZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CAL

Dosis recomendada: Entre 1 ml. y 1.5 ml. cada 1 kg. de cemento. Proteger del Hielo y altas temperaturas

INDUPOR SUPLECAL® es un aditivo líquido oleoso derivado químicamente de aceites vegetales. Funciona como plastificante - fuidificante concentrado para ser empleado en mezclas cementicias que mejora la trabajabilidad, la adherencia, la plasticidad y la cohesión de la mezcla. Se logra mayor calidad en la terminación. Evita la formación de fisuras.
El uso de INDUPOR SUPLECAL® permite ahorrar tiempo en mano de obra, costos y materiales ya que no es necesario realizar dos morteros (revoque fino y revoque grueso) para lograr una terminación excelente y uniforme empleando un revoque único tanto para exterior como interior. Rinde aproximadamente 700 / 1.200 kg. de cal.
No contiene cloruros, sulfatos, hidróxido de Calcio, ni fosfatos.
Reemplaza la cal totalmente en la preparación de morteros cementicios.

Propiedades

Se integra sin problemas con los demás componentes del mortero ya que es totalmente soluble en agua.
El uso de INDUPOR SUPLECAL® no genera inconvenientes tanto con los materiales usados (asfaltos, metales, polietileno, polipropileno, etc) o herramientas, como así también con la pintura para terminación. Es importante colocar la cantidad adecuada de agua a la mezcla, teniendo en cuenta la humedad contenida en los agregados.
Las mezclas con INDUPOR SUPLECAL® requieren menor cantidad de agua que mezclas convencionales ya que no es necesario incorporar cal. El exceso de agua puede causar efectos adversos a la mezcla (falta de adherencia, baja trabajabilidad y pérdida de resistencia).

Aplicaciones

- Asentamiento de mampostería
- Revoque cementicio grueso y fino.
- Carpeta cementicia, contrapisos,
- Mortero de asiento para cimiento, etc.

Vida útil y conservación

La vida útil es de 1 año en envase original cerrado y almacenado en condiciones frescas a temperatura ambiente.
La temperatura mínima de almacenamiento es de -3° a 0°C. Si el aditivo llega a helarse deberá llevarse a una temperatura de 10°C por encima de la mínima indicada y esperar su deshielo antes de usarse. Temperatura de almacenamiento entre 5° y 35°C.

Seguridad y medio ambiente

Su manipulación no es peligrosa para el uso indicado. Debe evitarse su ingestión. No es inflamable. Es amigable y seguro para el medio ambiente.

Santa Elena 344 / C.P.: 2587 / Inriville - Córdoba - Argentina / T.: (03467) 487025 / info@induporargentina.com / www.induporargentina.com

La responsabilidad de INDUPOR ARGENTINA® está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenaje del mismo. INDUPOR ARGENTINA® con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. INDUPOR ARGENTINA® prestará cooperación técnica al usuario que así lo requiera. Última revisión: 01/2017. Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. INDUPOR ARGENTINA® podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos.

INDUPOR® ARGENTINA
Making a Future

Modo de empleo

La dosificación de INDUPOR SUPLECAL® esta referida en función de la cantidad de cemento que se emplea en la mezcla.
1 kg. Cemento = 1 ml. de INDUPOR SUPLECAL®
INDUPOR SUPLECAL® siempre debe ser diluido previamente en el agua a utilizar en la mezcla.
El tiempo óptimo de mezclado debe ser entre los 10 a 12 minutos para asegurar la conformación óptima del mortero.

1 Definir la cantidad de cemento y arena que se necesita en la mezcladora.

Aplicación	Cemento / Arena
- Asentamiento de mampostería (ladrillo, bloques)	1/6 a 1/8
- Revoque grueso	1/5 a 1/6
- Revoque fino / Monocapa	1/4 a 1/6
- Carpetas / Concreto	1/3 a 1/4
- Contrapisos	1/8 a 1/4/4
- Hormigones	-
- Submuraciones / Mampostería en sótanos	1/3
- Asentamiento de baldosas, cerámicos y mosaicos	1/6 a 1/8

2 Diluir INDUPOR SUPLECAL® en el primer balde de agua según el cemento.

Cemento	1 Cucharada	1 Balde	1 Bolsa
INDUPOR SUPLECAL®	1/2 Tapa	2 a 3 Tapas	10 a 15 Tapas 

3 Introducir todo en la mezcladora.

Introducir **Agua + INDUPOR SUPLECAL®**	Introducir **Cemento**	Introducir **Arena**	Introducir **Agua restante**

Presentación

- Botellas plásticas x 500 cc.
- Botellas plásticas x 1 litro.
- Tambores de 200 litros.
- Contenedores plásticos de 1.000 litros.

Santa Elena 344 / C.P.: 2587 / Inriville - Córdoba - Argentina / T.: (03467) 487025 / info@induporargentina.com / www.induporargentina.com